



मोयरा

थर्मैक्स सरिया ही क्यों



Mfg by:
Jaideep Ispat & Alloys Pvt. Ltd.
Rathi Iron & Steel Ind. Ltd.

Plot No.808-A to E Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Dis. Dhar (M.P.)
Admin. Office : 103, Laxmi Tower, 576, M.G. Road, Indore(M.P.)
Ph.: 0731-3045115-16, Fax : 0731-3045114 | Mob.: 088899-14200, 088899-14204
e-mail : sales@moirasariya.com





उत्पाद जानकारी

मोयरा थर्मक्स सरिया

साईज़ : 8mm से 32mm

ग्रेड : Fe 500, Fe 500 D, Fe 550 Fe 550 D.

गुणवत्ता आश्वासन

मोयरा थर्मक्स सरिया पूर्ण एकीकृत उच्च श्रेणी के थर्मक्स सरियों का निर्माता है। उपयोग में लाए जाने वाले बिलेट्स उच्च क्वालिटी स्टेण्डर्ड को सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा परीक्षित किये जाते हैं।

विशिष्ट गुण

- अत्याधिक दमदार
- 100% वेल्डिंग क्षमता
- दबाव एवं तनाव दोनों में श्रेष्ठ
- सही वजन एवं अधिकतम शक्तिशाली
- बेहतर कांक्रीट जुड़ाई हेतु कम्प्यूटरीकृत धारियाँ
- प्रत्येक टुक पर परीक्षण प्रमाणपत्र
- भूकम्परोधी
- अन्य व्यावसायिक ब्रांड से 20% अधिक शक्तिशाली
- माल भरने के पूर्व पूर्णतया टेस्टेड



अन्य प्रमुख उत्पादों से तुलना

Physical Properties

	भारतीय मानक IS 1786:1985 ग्रेड Fe 500	टाटा टिस्कोन ग्रेड 500	सेल ग्रेड 500	मोयरा 500
Yield Strength (N/mm ²)	500	540	500	540
Tensile Strength min.(N/mm ²)	545	600	580	610
Elongation min.(A ₅)(%)	12	18	18-20	18-21

Chemical Properties

	भारतीय मानक IS 1786:1985 ग्रेड Fe 500	टाटा टिस्कोन ग्रेड 500	सेल ग्रेड 500	मोयरा 500
कार्बन	0.30 Max	.17-0.24	0.25	.17-0.25
सल्फर	0.055 Max	0.050 Max	0.050	0.050 Max
फॉस्फोरस	0.055 Max	0.045 Max	0.05	0.045 Max
सल्फर / फॉस्फोरस	0.110 Max	0.090	0.10	0.090 Max

वज़न विवरण

Size of sariya	Weight per meter (kg/m)	Tolerance %	No. of Rods in a Bundle
8	0.395	+/-7	18
10	0.617	+/-7	12
12	0.888	+/-5	8
16	1.579	+/-5	5
20	2.466	+/-3	3
25	3.854	+/-3	1
32	6.314	+/-3	1

मोयरा[®]
सरिया